

iQ Toro SC

Tehniskie dati

	Standarts	iQ Toro SC 2.0 mm (2022 renewal)	iQ Toro SC Tiles 2.0 mm (2022 renewal)
Klasifikācija			
Produkta veids	ISO 10581	ISO_10581_conductive	
Saistvielu saturs	ISO 10581	Type I	
Komerציālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy	
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	43	
Tehniskie parametri			
Virsmas apstrāde		Jauns IQ PUR	
Virsmas atjaunošana		Jā	
Kopējais biezums	ISO 24346	2 mm	
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	2 mm	
Kopējais svars	ISO 23997	2800 g/m²	
CE marķējuma veikspēja			
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0019-0038-DoP-2013-07	
Reakcija uz uguni	EN 13501 -1	Bfl-s1	
Ugunsreakcija	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	
Ugunsreakcija	EN ISO 11925-2	jā	
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)	
Termiskā pretestība	EN 12667	~0,010 m²•K/W	
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)	
Tehniskie rādītāji			
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1	Labākā izmērītā vērtība : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Izturība pret slīdēšanu (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Zems slīdēšanas risks	
Electrical Insulation	VDE0100, Part 600	Ri ≤ 5x10⁴Ohms	
Elektriskā pretestība	ESD-approval SP method 2472	R ≤ 10⁹ Ohms	
Elektriskā pretestība	EN 1081	R1 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms / R2 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms	
Elektriskā pretestība	EN/IEC 61340-4-1, 100 V	R 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm*	
Elektriskā pretestība	EN/IEC 61340-4-5	≤ 3,5x10⁷ Ohms	
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 8 mm for rolls	≤ 2 mm for tiles
Tīra istaba	ISO 14644-1	ISO klase 4	
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Piemērots	
Mēbeļu kājas	ISO 16581	Nav bojājumu	
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7	
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Attīrīšanas vieglums	ISO 8690 – DIN 25415	Lielisks	
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Izcila izturība	
Baktēriju pretestība	ISO 846 Part C	Neveicina izplatīšanos	
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)	
Šuves stiprības vidējā vērtība	EN 684	≥ 240 N/50mm	
Šuves stiprība Individuālā vērtība	EN 684	≥ 180 N/50mm	
Ilgspējības rādītāji			
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)	
Pārstrādāts saturs		25,5 %	
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		3,48 kg CO₂e /m²	
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		1,81 kg CO₂e /m²	
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)	
Formaldehīda emisija		E1	
Izmēri un dizaini			
Rullis		Rullis 2 x 23 m	
Flīze			Flīze 610 x 610 mm - 14 Flīzes=5,2 m²/Kaste - 40 Kastes/palette
Pieejamo dizainu skaits		14	13



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (04/05/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.