

Safetred Universal

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN 13845	Polivinilhlorīda grīdas segumi ar paaugstinātu pretslīdes izturību uz daļiņu bāzes
Komerציālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	43
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Virsmas apstrāde		Tektanium ®
Kopējais biezums	ISO 24346	2 mm
Kopējais svars	ISO 23997	3350 g/m²
Komerציālā garantija (gados)		12 gadi
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija		0120-122-DoP-2025-07
Ugunsreakcija uz šķiedras pamatnes	EN 13501-1	Bfl-s1
Ugunsreakcija uz šķeldas substrāta	EN 13501-1	Bfl-s1
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	ISO 10456	0,02 m²·K/W
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Slīdēšanas klasifikācija	EN 13845 Annex C	ESf
Izturība pret slīdēšanu	EN 16165 Annex B	R10
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36
Virsmas raupjums Rz	EN 16165 Annex C	≥ 20μm
Šuves stiprības vidējā vērtība	EN 684	≥ 400 N/50mm
Mēbeļu kājas	ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Nav bojājumu
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Apsildāmās grīdas	BS 8203	Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Ūdens necaurlaidība	EN 13553:2017	Atbilstošs
Wear resistance	En 13845 Annex D	≤ 10% loss after 50,000 cycles
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Laba izturība
Flexibility	EN ISO 24344	Pass
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		42 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		4,68 kg CO₂e / m²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Zelts (≤ 100 μg / m³)
Closed Water System		Yes
Biocide Free		Yes
Izmēri un dizaini		
Rullis		Roll 2 x 20 m
Pieejamo dizainu skaits		16



TEKTANIUM



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (16/07/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

