

iD Inspiration Marine

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 19322	Grīdas segumi uz termoplastisku polimēru bāzes
Komerציālā garantija (gados)		10 gadi
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	2,50 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,55 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	4100 g/m²
Virsmas apstrāde		PUR
Slīpās malas		Bez slīpuma
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Nav ietekmēts
Izturība pret slidēšanu	DIN 51130	R10
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	15 %
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 µg / m³)
Izmēri un dizaini		
Dēlis	Dēlis 152 x 1219 mm - 18 Dēļi=3,34 m²/Kaste - 65 Kastes/palete Dēlis 183 x 1219 mm - 15 Dēļi=3,37 m²/Kaste - 64 Kastes/palete	
Flīze	Flīze 457 x 914 mm - 8 Flīzes=3,34 m²/Kaste - 64 Kastes/palete	
Pieejamo dizainu skaits	6	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (08/04/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

